

***ANTIMIGRANTE PARA POLIÉSTER***

REDEP PM é um auxiliar versátil para acabamentos, e tingimentos em peças de poliéster e suas misturas, que remove todo tipo de contaminação durante o processo de lavagem ou tingimento.

REDEP PM nos processos de estonagem dá uma excelente limpeza especialmente nos forros e etiquetas, evitando a redeposição do corante índigo sobre as peças.

REDEP PM é um sistema que contém agentes de penetração, e anti-redepositantes que garantem a hidrofiliabilidade da fibra de poliéster favorecendo uma grande limpeza, e ausência de manchas nos processos de tingimento.

SUGESTÕES PRÁTICAS:***DESENGOMAGEM***

Nível de água	1:6 - 1:10
Adicionar	1.0 – 2.0% STRIP DFSL
Processar	10 - 15 minutos a 65° C
Drenar água	
Enxaguar 3 minutos a frio	

STONEWASH

Relação de banho:	1:4 – 1:8
Temperatura:	55 - 60°C
Limite do pH:	4.5 – 5.5
Adicionar:	0.3 – 0.5% de REDEP PM 0.2 – 0,5% de ZYME 4HC 24 NEW
Tempo:	20 – 45 minutos.
Observe a estonagem, e limpeza da peça.	
Enxaguar por 3 minutos a 45°C.	

PROPRIEDADES

Natureza química	Mistura de tensoativos
Aparência física	Líquido levemente leitoso
pH	5,5 – 6,5

SEGURANÇA

MANUSEIO: REDEP PM é um produto fabricado para uso industrial, quando utilizado recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção. Evite o contato com a pele, os olhos e além de inalação prolongada de vapores.

ARMAZENAGEM

REDEP PM se mantém estável por 12 meses, se conservado em sua embalagem original a temperatura ambiente, em local seco e ventilado.